



PREMARGET®

Additivo liquido polimerico da utilizzare, in parziale o totale sostituzione dell'acqua, per impastare intonaci, malte, rasanti, malte da ripristino etc. allo scopo di aumentarne sensibilmente l'adesione.

DESCRIZIONE

PREMARGET è un lattice sintetico molto fluido, di colore biancastro, costituito da una dispersione acquosa di polimeri sintetici.

PREMARGET, miscelato con intonaci, malte, rasanti, malte da ripristino etc., ad indurimento completato, ne migliora esponenzialmente le caratteristiche meccaniche e le resistenze chimiche.

In particolare, impastando un prodotto con **PREMARGET** in parziale o totale sostituzione dell'acqua, si ottengono:

- Maggiori resistenze meccaniche (a flessione e compressione) ed adesione ai supporti.
- Notevole grado di idrofobizzazione e, di conseguenza, maggiore resistenza al degrado dovuto agli agenti atmosferici.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

PREMARGET, impastato con un prodotto cementizio, consente di incrementarne le caratteristiche meccaniche e le resistenze chimiche aumentandone le possibilità di applicazione.

In particolare, l'utilizzo di **PREMARGET** è consigliabile per:

- Realizzazione di boiacche d'aggancio cementizie per migliorare l'aderenza nelle riprese di getto di calcestruzzi e massetti cementizi.
- Realizzazione di intonacatura destinata a ricevere rivestimenti pesanti.
- Realizzazione di malte faccia a vista.
- Realizzazione di intonaci e/o rasanti idrofobizzati.
- Confezionamento di calcestruzzo ad alte resistenze.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le miscele contenenti **PREMARGET** devono essere applicate su supporti solidi e compatti, privi di umidità di risalita, parti friabili, polvere, oli, grassi, vernici, ruggine e ogni altra cosa possa ostacolare una perfetta adesione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

IMPORTANTE: l'eventuale diluizione di **PREMARGET** deve essere eseguita prima dell'impasto con le polveri.

Prodotti premiscelati: L'impasto deve essere eseguito secondo quanto riportato nella scheda tecnica o sulla confezione del prodotto, sostituendo l'acqua d'impasto con **PREMARGET** puro o diluito al 50% con acqua pulita.

Boiacche di aggancio: Nel caso di riprese di getto e/o per la realizzazione di massetti ancorati, realizzare la boiacca cementizia miscelando in rapporto 1:1:3 (in peso) **PREMARGET**, acqua e cemento.

In linea di massima seguire le fasi riportate di seguito. Dopo una breve agitazione, introdurre **PREMARGET**, puro o diluito, in un contenitore pulito ed aggiungere la polvere miscelando accuratamente con trapano a bassa velocità munito di frusta, sino all'ottenimento di un impasto fluido, omogeneo e privo di grumi. Miscelare lentamente affinché il prodotto non inglobi bolle d'aria. Lasciar riposare l'impasto ottenuto per alcuni minuti e, successivamente, rimescolare per alcuni secondi prima dell'utilizzo.

APPLICAZIONE

Prodotti premiscelati: Le miscele contenenti **PREMARGET** vanno applicate secondo quanto riportato nella scheda tecnica del prodotto in polvere.

Boiacche di aggancio: Applicare la boiacca con pennello e, fresco su fresco, applicare il prodotto da ancorare (massetto, calcestruzzo, etc.).

PULIZIA

Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita subito dopo l'uso, in seguito si dovrà ricorrere a sistemi meccanici.

CONFEZIONI

Taniche da 5 - 10 - 25 kg.

CONSUMI

Il consumo di **PREMARGET** dipende dal tipo di prodotto utilizzato.

Verificare sulle schede tecniche del prodotto la percentuale di liquido richiesta nell'impasto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto negli imballi originali integri.
Utilizzare entro 12 mesi dalla data di confezionamento.
Teme il gelo.
Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

Prima dell'utilizzo prendere visione delle istruzioni riportate sulla confezione.

Non pericoloso (Secondo **Regolamento (CE) N.1272/2008** e successive modifiche ed emendamenti).

Per ulteriori informazioni consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

AVVERTENZE

Le miscele che contengono **PREMARGET** devono essere applicate ad una temperatura tra +5° e +35°C.
Non applicare su supporti a rischio gelo o pioggia nelle 24 ore successive la messa in opera. Non applicare su superfici esposte a pieno sole e/o forte vento.
Non aggiungere altri prodotti estranei per non alterare le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto.
Non utilizzare in combinazione con la sola calce.

L'uso del prodotto è raccomandato ai soli professionisti.

Le informazioni e le descrizioni sopra riportate derivano dalla nostra migliore esperienza. Essendo però le condizioni di cantiere estremamente variabili consigliamo all'utilizzatore di verificare con prove pratiche che il prodotto sia idoneo all'utilizzo richiesto. Egli assume, comunque, ogni responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

L'incremento di adesione di malte cementizie o la realizzazione di boiacche di ripresa di getto avverrà miscelando il prodotto con l'additivo liquido polimerico (tipo **PREMARGET** della **PREMAR INDUSTRIE S.r.l.**), puro o diluito al 50% con acqua.

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza	liquido
Colore	biancastro
Peso specifico	ca. 1000 kg/m ³

DATI APPLICATIVI

Diluizione con acqua	da 0 a 50%
Temperatura di applicazione permessa	da +5 °C a +35 °C