



STUCCO 2.0®

Stucco in polvere extrabianco, ad effetto liscio, fine e carteggiabile, per stuccare e rasare superfici in muratura o in legno. Applicazione manuale, per interni.



DESCRIZIONE

STUCCO 2.0 è uno stucco in polvere di colore bianchissimo, a base di pura polvere di marmo selezionata, cariche minerali, resine ed additivi specifici tali da conferirgli ottima lavorabilità, copertura dei supporti e carteggiabilità. Applicazione manuale, per interni.

STUCCO 2.0 è esente da cemento, gesso e scagliola.

Impastato con acqua sviluppa una pasta con consistenza morbida e cremosa, ottimale per l'applicazione a spatola.

Grazie alla sua formulazione bilanciata, utilizzando **STUCCO 2.0** è possibile eliminare buchi, fessure e cavillature, porosità ed irregolarità della superficie senza distacchi ed effettuare rasature di pannelli in cartongesso, rasanti a spessore a base di leganti idraulici, superfici in legno e, in caso di interventi limitati, intonaci a base cemento o gesso, pareti in calcestruzzo.

STUCCO 2.0 consente di livellare irregolarità fino a 2 mm senza cali di spessore.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

STUCCO 2.0 è idoneo all'interno, per:

- Stuccatura riempitiva di buchi, fessure e cavillature.
- Rasatura ad effetto liscio a parete o a soffitto, di rasanti a spessore a finitura civile.
- Applicazione su vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Rasatura di supporti in legno, di pareti e/o controsoffitti in cartongesso.
- Incollaggio di rosoni e cornici in gesso.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti su cui applicare **STUCCO 2.0** devono essere consistenti, asciutti, privi di parti friabili ed efflorescenze saline.

Pulire accuratamente per rimuovere eventuale polvere, sporco, tracce di oli, grassi, cere, etc.

Nel caso di applicazione su superfici in legno, effettuare una leggera carteggiatura per asportare le fibre sollevate.

In presenza di superfici sfarinanti applicare preventivamente **FIX 0,03**. In presenza di muffa trattare la superficie con il risanante murale **PULI-MUFFA** e con il neutralizzante murale **MUFFA-OUT**.

I supporti in gesso non necessitano di pretrattamento con primer.

Non applicare **STUCCO 2.0** su supporti non assorbenti. Attendere la completa stagionatura del supporto prima di applicare il rasante.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Impastare **STUCCO 2.0** con il 50% ca. di acqua pulita (circa 10 litri per ogni sacco da 20 kg, circa 2 litri per ogni sacco da 4 kg). Introdurre l'acqua in un contenitore pulito ed aggiungere la polvere miscelando accuratamente con trapano a bassa velocità munito di frusta, sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. Miscelare lentamente affinché il prodotto non inglobi bolle d'aria. Non superare i 4 minuti di miscelazione. Fare riposare l'impasto almeno 10 minuti, quindi rimescolarlo ed eventualmente correggerlo prima dell'uso. L'impasto ottenuto deve essere utilizzato entro 4 ore (a 23°C).

APPLICAZIONE

Prima di procedere all'applicazione del prodotto verificare il rispetto dei requisiti sulle condizioni ambientali:

- Temperatura dell'aria +5/+35°C.
- Temperatura della superficie da trattare +5/+35°C.
- Umidità relativa max 85%.

Come stucco: **STUCCO 2.0** si applica con spatola e frattazzo in una o più riprese. Eseguire lavorazioni successive ad indurimento avvenuto del prodotto.

Come rasante: **STUCCO 2.0** si applica con spatola americana o taloscia, in uno o più strati, per uno spessore complessivo di 1-2 mm. Applicare gli strati successivi su strati non completamente asciutti.

Per ottenere l'effetto "a specchio" rasare la superficie di **STUCCO 2.0** non del tutto asciugata utilizzando la spatola in acciaio inox opportunamente inclinata sul supporto con passaggi in senso orizzontale e verticale.

Dopo circa 8-12 ore il prodotto è carteggiabile. Assicurare una buona circolazione d'aria durante l'applicazione e successiva essiccazione del prodotto, in modo da favorire l'asciugamento del prodotto.

Applicare pitture della linea PREMAR su primer fissativo (**FIX 200**, **FIX V74** o **FIX 0,03**) dopo circa 24 ore dalla posa in opera di **STUCCO 2.0**, in funzione delle condizioni climatiche, degli spessori applicati e dell'assorbimento del supporto.

PULIZIA

Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita prima che il prodotto inizi la presa. In seguito si dovrà ricorrere a sistemi meccanici.

CONFEZIONI

Sacchi di carta da 20 kg.
Sacchi di plastica da 4 kg (scatole 4x4).

RESA TEORICA

2-3 m²/kg per strato.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto negli imballi originali integri, al riparo dal gelo e dai raggi diretti del sole.

Il prodotto correttamente conservato deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di confezionamento.

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza	polvere
Colore	bianchissimo
Massa volumica apparente della polvere	ca. 650 kg/m ³
Dimensione massima dell'aggregato	0,1 mm
Reazione al fuoco	classe A1

DATI APPLICATIVI

Rapporto di impasto	ca. 50% di acqua (circa 10 l per sacco da 20 kg, circa 2 l per sacco da 4 kg)
Spessore di applicazione consentito per mano	massimo 1 mm
Spessore di applicazione consentito totale	massimo 2 mm
Tempo di lavorabilità	ca. 4 ore*
Tempo di attesa tra le varie mani	1-2 h*
Essiccazione	2-4 h*
Carteggiabilità	8-12 h*
Sopraverniciabilità	ca. 24 h*
Resa teorica	ca. 2-3 m ² /kg per strato

*Dati espressi a (22±1)°C e (50±5)% di U.R. Temperature inferiori/superiori allungano/riducono i tempi di essiccazione e di indurimento.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

Prima dell'utilizzo prendere visione delle istruzioni riportate sulla confezione.

Non pericoloso (Secondo **Regolamento (CE) N.1272/2008** e successive modifiche ed emendamenti).

Proteggersi adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

AVVERTENZE

Il prodotto va applicato ad una temperatura tra +5° e +35°C. Non applicare in presenza di forte vento.

Non aggiungere altri prodotti estranei per non alterare le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto.

Non applicare su metallo, plastica o su superfici non assorbenti. Non lasciare il prodotto a vista.

Non idoneo a ricevere la posa di ceramiche o rivestimenti pesanti.

Il prodotto è consigliato per uso professionale e per il "fai da te".

Le informazioni e le descrizioni sopra riportate derivano dalla nostra migliore esperienza.

Essendo però le condizioni di cantiere estremamente variabili consigliamo all'utilizzatore di verificare con prove pratiche che il prodotto sia idoneo all'utilizzo richiesto. Egli assume, comunque, ogni responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto.

PREMAR LIFE

Il prodotto è riciclabile a fine vita come inerte.

Codice per lo smaltimento: CER 170904.

VOCE DI CAPITOLATO

La stuccatura e rasatura ad effetto liscio di superfici interne in muratura o in legno verrà effettuata utilizzando lo stucco extrabianco, fine e carteggiabile, a base di pura polvere di marmo selezionata (tipo **STUCCO 2.0** della PREMAR INDUSTRIE S.r.l.). Resa teorica: 2-3 kg/m² per strato.